

Fiche 30136833 Bostik




Mastic acrylique d'étanchéité Acryl S Bostik - 310 ml - Gris

Réf 30613664

4.24€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67351-mastic-acrylique-d-etancheite-acryl-s-bostik-310-ml-gris-bostik-30613664.html>

Le produit Mastic acrylique d'étanchéité Acryl S Bostik - 310 ml - Gris est en vente chez Domomat !



ACRYL S

MAÇONNERIE / PEINTURE



Mastic Acrylique.

Reprise de fissures. Calfeutrement.

Joint avant peinture.

Label SNJF Façade - mastic plastique classe 12.5 P.



DESTINATIONS

Mastic acrylique destiné aux calfeutrements divers et reprise de fissures avant peinture.

Label SNJF Façade - mastic acrylique classe 12.5 P. Peut être peint. Usage intérieur / extérieur.

- Préfabrication lourde et légère.
- Calfeutrement de cloisons, huisseries en bois - alu ou PVC avec la maçonnerie.
- Etanchéité des appuis bois ou métal (fenêtres).
- Joints de finition.
- Remplissage de rainures entre lames de parquet avant mise en oeuvre d'un enduit de lissage fibré.

AVANTAGES

Peut être peint*.

Usage intérieur/extérieur.

Sans solvant, sans isocyanate

Grande facilité d'extrusion.

Résiste à des températures de -20 °C à + 80 °C.

Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.

** Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage sur chantier d'un produit non encore éprouvé.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : blanc - gris - brun

Temps ouvert / formation de peau : 5 minutes

Temps hors poussière : 30 minutes

Vitesse de polymérisation : 2 mm / 24 h env.

Dureté shore A : 15

Allongement à la rupture : >100%

Température de mise en oeuvre : entre +5 °C et +40 °C

Température de service : de -20 °C à +80 °C

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérents), dépoluissérés et dégraisrés.
Sur support très poreux, il est possible d'appliquer au préalable une dilution constituée d'un volume de mastic pour deux volumes d'eau propre. Un brossage des lèvres du joint est recommandé avant application.

APPLICATION

Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes.

Le mastic est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque nécessaire. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse. Eviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin de préserver une bonne adhérence. Laisser sécher quelques heures avant finition et procéder à un essai.

Le jointoiment / rebouchage extérieur doit être réalisé par temps sec.

Respecter un délai de 24 heures (pour une température de +20°C) avant exposition du joint à l'eau (pluie ou projections d'eau).

Mise en garde : Un temps froid et/ou humide peut ralentir voire empêcher le séchage.

De façon générale, se référer aux DTU et règles professionnelles en vigueur.

Fonction joint : se reporter au DTU 44.1 *Etanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics.*

NETTOYAGE

- Produit frais : à l'eau.
- Produit sec : par grattage

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|--------------------------|-----|---------------|
| 30136823 | Blanc - Cartouche 310 ml | 12 | 3549210030959 |
| 30136833 | Gris - Cartouche 310 ml | 12 | 3549210030966 |
| 30136843 | Brun - Cartouche 310 ml | 12 | 3549210030973 |

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

