

Fiche GAUPRIM P.Gauthier




Peinture intérieur Gauprim Peintures Gauthier - Blanc mat

Réf 390226

À partir de **25.72€^{TTC*}**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/66864-13177-peinture-interieur-gauprim-peintures-gauthier-blanc-mat-peintures-gauthier-390226.html#/conditionnement-3l>

Le produit Peinture intérieur Gauprim Peintures Gauthier - Blanc mat est en vente chez Domomat !



GAUPRIM

Impression acrylique en phase aqueuse



Définition

- Impression régulatrice et sous-couche d'accrochage.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Pour murs et plafonds.

Points forts

Facile d'application. Uniformise les fonds.

Caractéristiques

Impression opacifiante. Tous supports usuels de maçonneries intérieures.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat.

Brillant spéculaire :

- < 8% sous 85° d'angle.

Nuances :

- Blanc.

Masse volumique à 20 °C :

- $1,39 \pm 0,05$ g/cm³.

Extrait sec volumique :

- 36% (± 2).

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec : 1 heure.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 16 heures.

Rendement moyen :

- 8 à 10 m²/litre suivant dilution et porosité des fonds.

Conditionnement :

- 3 litres et 10 litres.

Conservation :

- 24 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.

Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :

- Néant.

GAUPRIM

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Murs et plafonds.

Préparation des supports :

- Sur tous fonds neufs mécaniquement solides (béton, enduit de ciment, plâtre projeté, plâtre et dérivés), convenablement égrainés, dépolissés ou poncés, ou sur anciens fonds lessivés.
- Conforme à la norme NF DTU 59-1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet haute pression sans air, pistolet traditionnel.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 70%.
- Ne pas utiliser pour fixer des badigeons ou des fonds farinants.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A +.