Fiche GAUVELOURS P.Gauthier

Peinture intérieur Gauvelours Peintures Gauthier - Blanc mat velours

Réf 390230

À partir de 37.39€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/66907-13180-peinture-interieur-gauvelours-peintures-gauthier-blanc-mat-velours-peintures-gauthier-390230.html#/conditionnement-3l

Le produit Peinture intérieur Gauvelours Peintures Gauthier - Blanc mat velours est en vente chez Domomat !



GAUVELOURS

Peinture veloutée acrylique en phase aqueuse

Définition	• Peinture d'aspect veloutée-mate à base de copolymères acryliques.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Murs et plafonds. • Pièces sèches. • Travaux neufs ou d'entretien.
Points forts	Facile d'application. Bonne opacité. Adhérence élevée.
Caractéristiques	Aspect mat velours. Séchage rapide. Bon enrobage de la toile de verre.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Velouté mat, poché léger. **Brillant spéculaire :** • 3 % sous 60° d'angle. (12% sous 85°) **Nuances :** • Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,60 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 42% (± 2). **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité) **Rendement moyen :** • 8 à 10 m^2/litre. **Résistance à l'abrasion humide :** • Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm après 200 cycles). **Conditionnement :** • 3 litres et 10 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

GAUVELOURS

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtre et dérivés.
- Béton et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Toile de verre.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59-1.

Mise en œuvre

Processus :
Imprimer les supports à l'aide d'une couche de GAUPRIM ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NEOPRIM et recouvrir de 2 couches de GAUVELOURS.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative > à 70%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : juin 2017. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com