



# Fiche PG FER P.Gauthier



# Peinture métal PG Fer Peintures Gauthier

Réf 425389

À partir de **46.28**€TTC\*

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/67421-13520-peinture-metal-pg-fer-peintures-gauthier-peintures-gauthier-peintures-gauthier-425389.html#/couleur-blanc/conditionnement-11">https://www.domomat.com/67421-13520-peinture-metal-pg-fer-peintures-gauthier-peintures-gau

Le produit Peinture métal PG Fer Peintures Gauthier est en vente chez Domomat!



# PG Fer

# Peinture antirouille en phase solvant









#### **Définition**

• Laque antirouille alkyde-uréthane d'aspect demi-brillant

### **Domaines d'emploi**

- Intérieur / Extérieur en ambiance non agressive.
- Travaux neufs et de rénovation.

#### **Points forts**

- Peinture pour la protection des métaux ferreux.
- Utilisable en multicouche.

### **Caractéristiques**

Laque antirouille alkyde-uréthane. Film tendu. Prêt à l'emploi.

# Caractéristiques Techniques

# Aspect du film sec :

• Demi-brillant.

#### Nuances:

• Blanc, noir et teintes du nuancier Chromatic®.

#### Masse volumique à 20 °C :

•  $1,25 \pm 0,05$  g/cm<sup>3</sup> (en blanc).

#### **Epaisseur du film sec:**

• 45 micromètres/couche minimum pour une meilleure protection.

#### Extrait sec volumique:

•  $55\% \pm 2$ .

# Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

• Sec: 8 heures.

#### Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

• Redoublable : 24 heures.

#### **Rendement moyen:**

• 12 à 14 m<sup>2</sup>/l.

### **Conditionnement:**

- Blanc: 1 litre, 3 litres.
- Noir: 1 litre, 3 litres.
- Tons vifs: 1 litre, 3 litres.
- Tons clairs: 1 litre, 3 litres.

### **Conservation:**

• 1 an en emballage hermétique d'origine.

#### Hygiène & Sécurité:

 Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com
Produit inflammable.



# PG Fer

# Type de supports et préparation

# Type de supports :

• En système multicouche sur métaux ferreux.

### Préparation des supports :

• Conformes à la norme NF DTU 59-1.

# **Application**

# Matériel d'application :

• Brosse, rouleau texturé 8-10 mm.

#### Conditions de mise en œuvre :

- Intérieur en ambiance non agressive : 2 couches de PG Fer.
- Extérieur en atmosphère non agressive : 3 couches de PG Fer.

#### Dilution:

• Prêt à l'emploi (ou si besoin 10% de White Spirit maximum).

# Nettoyage du matériel :

Solvant.

#### Précautions d'emploi :

• Ne pas appliquer directement sur métaux non ferreux.

### Classification

#### **Classification AFNOR:**

• NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a

# Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 450 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

