Fil TIG acier | Weld X

Boite de fil TIG acier - ø 1.6mm - 1m - 5kg
Réf 8253 **66.91€TTC***
https://www.domomat.com/43227-boite-de-fil-tig-acier-o-16mm-1m-5kg-weld-x-8253.html

Boite de fil TIG acier - ø 2mm - 1m - 5kg
Réf 8254 **58.70€TTC***
https://www.domomat.com/43231-boite-de-fil-tig-acier-o-2mm-1m-5kg-weld-x-8254.html

Boite de fil TIG acier - ø 2.4mm - 1m - 5kg
Réf 8255 **55.67€TTC***
https://www.domomat.com/43234-boite-de-fil-tig-acier-o-24mm-1m-5kg-weld-x-8255.html

Boite de fil TIG acier - ø 3.2mm - 1m - 5kg
Réf 8256 **52.62€TTC***
https://www.domomat.com/43235-boite-de-fil-tig-acier-o-32mm-1m-5kg-weld-x-8256.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Baguettes, électrodes et fils pour soudage Weld X chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

TIG 70S-3

AWS A5.18	ER 70S-3	EN 636-A	W 42 2 W2Si
Werkstoff n°	1.5112		

Produit d'apport cuivré pour le soudage des aciers de construction non et faiblement alliés. Recommandé pour le soudage TIG sur faibles épaisseurs et pour l'exécution de passes de fond avant remplissage.

Applications principales

Tuyauterie - Tôlerie fine
S185 - S235 - S275 - S355 - P235GH - P265GH - P295GH - P355GH - X42 - X46 - X52 - X60

Analyse chimique type

C	Si	Mn
0.10	0.60	1.2

Propriétés mécaniques type du métal déposé

	Charge Rupt.	Limite Élast.	Allongement	Résilience	Temp. D'essai	Dureté
	Rm N/mm²	Rp (0.2) N/mm²	A5d%	J	°C	HB
Brut de soudage	580	470	26	220	20	
				60	- 50	

Gaz de protection

100% Argon

Nature du courant

DC-

Approbations

Conditionnements et intensités de soudage

Diamètre (mm)	Long (mm)	Poids/Etui (kg)	Référence
0.8	1000	5.0	8250
1.0	1000	5.0	8251
1.2	1000	5.0	8252
1.6	1000	5.0	8253
2.0	1000	5.0	8254
2.4	1000	5.0	8255
3.2	1000	5.0	8256